

B2 40 HT Blockschaum Block-/Plattenware	Norm Standard	Einheit Unit	B2 (E)
Rohdichte Density	EN 1602	kg/m ³	37 - 42
Wärmeleitzaahl Thermal conductivity number	EN 12667 (6 Wochen)	W/mk	0,023- 0,026
Druckfestigkeit Compressive strength	EN 826	KPa	240 - 300
Querzugfestigkeit Tensile strength	EN 1607	KPa	220 - 260
Biegefestigkeit Transverse breaking strength	EN 12089	KPa	250 - 300
Schubfestigkeit Push strength	EN 12090	KPa	150 – 190
Scherfestigkeit Shearing strength	EN 12090	KPa	120-150
Dauer-Einsatztemperatur Temperature range (continous)		°C	-30°C bis +200°C
Geschlossenzelligkeit Closed cells	ISO 4590	%	90 - 95
Brandverhalten Foam classification			DIN 4102 - EN 11925

30.06.2007

Es wird garantiert, dass die Minimalwerte nicht mehr als 10% unterschritten werden. O.g. Informationen entsprechen durchschnittlichen Produktionsangaben und sollten nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Technische Änderungen vorbehalten.